



CHUKOH FLO<sup>™</sup> ふっ素樹脂粘着テープ

**AGF-102** 

# 製品概要//

AGF-100FRの中央部に粘着剤を塗布していないふっ素樹脂 粘着テープです。ヒーター部分に粘着剤(緑色)が直接触 れないため、ヒーターが汚れ難く、ヒーターとテープ自 体の長寿命化が図れます。

#### 特 長

- 耐熱性
- 滑り性
- 耐薬品性
- 電気絶縁性
- 撥水性

• 非粘着性

耐候性 • 寸法安定性

# 用途例


- ・ヒートシール機の離型用途
- ・綿・不織布などのプレス板離型用途
- 雷熱線の被覆

# 製品性能

試験項目	単位	AGF-102	
呼び厚	mm	0.13	
粘着力180°剥離	N/25mm	9	
引張強さ	N/25mm	380	
最高使用温度	°C	200(粘着剤部分)	

- ※表の特性値は測定値であり、保証値ではありません。
- ※粘着力は粘着剤塗布面の数値です。
- ※基材の最高使用温度は260℃です。
- ※呼び厚は粘着剤部の総厚です。

# 構



### 製品規格

呼び厚(mm)			E + ()
	規格品幅	最大幅	長さ(m)
0.13	38 (未塗布部分20), 50 (未塗布部分20), 70 (未塗布部分40)	70	10

※上表以外の幅に関しても最大幅以内であればスリット可能です。別途ご相談ください。

### 中興化成工業株式会社

社 〒107-0052 東 京 支 店 〒107-0052 名古屋支店 〒460-0003 大阪支店 〒532-0003 福岡支店 〒810-0074 東京都港区赤坂1-8-1 東京都港区赤坂1-8-1 名古屋市中区錦2-4-3 大阪市淀川区宮原3-4-30

福岡市中央区大手門1-1-12

赤坂インターシティAIR 26階 赤坂インターシティAIR 26階 錦パークビル 10階 ニッセイ新大阪ビル 16階 大手門パインビル 5階

03-6230-4414 (代) 03-6230-4411 052-229-1511 06-6398-6714 092-724-1411

お問い合わせ: support@chukoh.co.jp



#### 取扱い上の注意

- 医療などの人体に接触する用途に使用しないでください。
- 廃棄は関連法規に従って処理し、焼却は絶対にしないでください。
- 最高使用温度を超えて使用しないでください。
- 製品本来の機能を保持し安全にご使用いただくため、カタログ、 安全データシート(SDS)を、WEBサイトからご覧ください。

2024.09.01