



CHUKOH FLO™ 粘着テープ

ACH-6000

▼製品概要///


表面にシリコーン製の凹凸を持ち、非常に優れた離型性、 グリップ性、クッション性を兼ね備えた高機能粘着テープ です。シリコーン系粘着剤を使用しており、耐熱性にも優れ、シリコーンロールへの貼り付けも可能です。

大特 長

- 耐熱性
- 付着防止
- クッション性
- 滑り防止効果

用途例

- ・製紙、製織、印刷工程での送りローラーへの牽引力付与
- ・フィルム、不織布等の製造工程での付着防止
- ・粘着剤、接着剤の塗工、スリット加工ライン
- ・剥離性、耐摩耗性が非常に必要とされる用途



巻くだけで簡単に グリップを付けられます

製品規格///

呼び厚(mm)	幅(mm)		長さ(m)
	規格品幅	最大幅	及(111)
0.70	50, 100	100	10, 25
		400	10

※上記規格品幅以外のサイズについては、別途ご相談ください。 ※100mm幅超品につきましては、長さ10mとなります。

中興化成工業株式会社

 本
 社
 〒107-0052

 東
 京
 支
 店
 〒107-0052

 名 古屋支店
 〒460-0003

 大
 阪
 支
 店
 〒532-0003


 福
 両
 支
 店
 〒810-0074

東京都港区赤坂1-8-1 東京都港区赤坂1-8-1 名古屋市中区錦2-4-3 大阪市淀川区宮原3-4-30

福岡市中央区大手門1-1-12

赤坂インターシティAIR 26階 赤坂インターシティAIR 26階 錦パークビル 10階 ニッセイ新大阪ビル 16階 大手門パインビル 5階 03-6230-4414 (代) 03-6230-4411 052-229-1511 06-6398-6714 092-724-1411

基 造



▼表面拡大//



型製品性能///

試験項目	単位	ACH-6000	
呼び厚	mm	0.70	
破壊電圧	kV	11	
粘着力180°剥離	N/25mm	5	
剥離強度 対ホットメルト	N/80mm	0.13	
伸び	%	620	
最高使用温度	°C	130	

※上表中の数値は測定値であり、規格値ではありません。

\triangle

取扱い上の注意

- 医療などの人体に接触する用途に使用しないでください。
- 廃棄は関連法規に従って処理し、焼却は絶対にしないでください。
- 最高使用温度を超えて使用しないでください。
- 製品本来の機能を保持し安全にご使用いただくため、カタログ、安全データシート(SDS)を、WEBサイトからご覧ください。

お問い合わせ: support@chukoh.co.jp

2024.11.01